

POMICAL PER USO STRUTTURALE 28

MISCELA DI INERTI LEGGERI PER CLS STRUTTURALE

Europomice ha individuato nella Pomice e nel Lapillo i prodotti in grado di rispondere alle nuove esigenze del settore dell'edilizia: la leggerezza, l'assenza di Silice Libera, l'elevata capacità di isolamento termico, acustico e di ritenzione dei liquidi fanno di questi Inerti Vulcanici dei validi sostituti a polistirene, argille espanse ed altri materiali simili.

Pomical per uso Strutturale 28 tra l'altro non necessita di lavorazioni prima dell'impiego e mantiene elevate caratteristiche di pompabilità e lavorabilità, anche in condizioni estreme.

COMPOSIZIONE:

POMICAL PER USO STRUTTURALE 28 è una miscela di inerti vulcanici alveolari di notevole leggerezza ed alto potere isolante, risultanti della naturale espansione di minerali magmatici effusivi in curva granulometrica 3/10 mm. per la produzione di calcestruzzi strutturali leggeri termo-isolanti e fono-assorbenti a basso peso specifico e molto facilmente pompabili. Prodotto non tossico (esente da Silice Libera Cristallina).

CARATTERISTICHE FISICHE

COLORE	Rosso-ambrato/marrone
FORMA DEI GRANULI	Poliedrica
GRANULOMETRIA	3-10 mm.
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE/FRANTUMAZIONE	1,61 N/mm ²
CONTENUTO TOTALE D'ACQUA	12,8%
ASSORBIMENTO D'ACQUA	13,1%
MASSA VOLUMICA MEDIA IN MUCCHIO	0,86 Mg/m ³
MASSA VOLUMICA S.S.A.	1,88 Mg/m ³ + 5%
RESISTENZA TEMPERATURA	1140 °C - 1150 °C

CARATTERISTICHE CHIMICHE

REATTIVITÀ ALCALI-SILICE (espansione media % dopo 90 gg)	0,0276% (non reattivo)
CLORURI	< 0,001%
SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	< 0,05%
ZOLFO TOTALE	< 0,04%
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOSTANZA HUMICA	Assente
EMISSIONE DI RADIOATTIVITÀ	NDP
RILASCIO METALLI PESANTI	NPD
RILASCIO DI IDROCARBURI POLIAROMATICI	NDP
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	NDP
PRODOTTO NON TOSSICO (Esente da Silice Libera Cristallina)	



Con l'impiego di POMICAL PER USO STRUTTURALE 28, cemento, acqua ed eventuali additivi, si ottiene un CALCESTRUZZO PERFEZIONATO caratterizzato da:

LEGGEREZZA	Densità a secco circa 1850 Kg/MC
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	RCK circa 28 N/mm ²
ISOLAMENTO TERMICO	Elevate capacità di isolamento termico
ISOLAMENTO ACUSTICO	Elevate capacità di isolamento acustico
TRASPIRABILITÀ	$\mu=4$ ⁽¹⁾
OTTIMA LAVORABILITÀ	
INCOMBUSTIBILITÀ	
ESTREMA FACILITÀ DI POMPAGGIO	
ASSENZA DI BLEEDING	
DURABILITÀ	
ECOLOGICITÀ	
ASPETTO OTTIMALE DELLA SUPERFICIE A VISTA	

FORMULAZIONE PROPOSTA

Classe di resistenza (N/mm ²)	Dosaggio minimo di cemento 42,5 (kg/m ³)	Rapporto acqua legante	Massa volumica (kg/m ³)	Massa volumica cls indurito (kg/m ³)	Percentuale di sabbia 0-6 mm.
25/28	450	0,48	1899	1766	10%

N.B. La formulazione proposta deve essere preventivamente testata da un laboratorio qualificato. Eventuali variazioni nei dosaggi possono alterare le caratteristiche finali del prodotto.

POMICAL PER USO STRUTTURALE 28 E' DISPONIBILE SFUSO, IN SACCONI (BIG-BAGS) DA 1,5 MC/CAD. IN SACCHI DA 33 LT SU PEDANE FASCIATE DA 55 SACCHI/CAD.

IL VOLUME DI CARICO MEDIO PER CARICHI COMPLETI E' DI CIRCA 31 MC.

Questo prodotto è una materia prima naturale. Tutti i dati riportati in questa Scheda Tecnica sono valori approssimativi e non rappresentano garanzia contrattuale.

(1) Certificato Politecnico di Torino N° 1470 del 08/06/2004

