

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**DoP****N. 2026-02/a**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

POMICAL 0/14 lotto 01-2026

2. Usi previsti:

AGGREGATI LEGGERI PER CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE

3. Fabbricante:

EUROPOMICE S.r.l.

Sede Legale: Via Napo Torriani, 1 – 20124 – MILANO - MI

Sede Impianto: Località Poggio Nardecì – 58017 – PITIGLIANO – GR

Tel: 02-66981283

Fax: 02-6693582

Mail: info@europomice.it

4. Mandatario:

N.A.

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):

SISTEMA 2+

6a. Norme armonizzate:

EN 13055-1:2002 e EN 13055-1:2002/AC:2004

Organismo notificato:

CISMONDI SRL, n. 2905

7. Prestazione dichiarata

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	EN 13055-1:2002 e EN 13055-1:2002/AC:2004 Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	
Numero certificato	2905-CPR-0035	
Forma dei granuli	Poliedrica	
Appiattimento	F ₁₀	
Granulometria	0/14	
Massa volumica media in mucchio	0,54 Mg/m ³	
Massa volumica dei granuli	1,46 Mg/m ³	
Percentuale di granuli frantumati	80%	
Resistenza alla Frammentazione/Frantumazione	1,31 N/mm ²	
Percentuale superfici frantumate	C _C	90%
	C _{TC}	45%
	C _R	10%

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**DoP****N. 2026-02/a**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	EN 13055-1:2002 e EN 13055-1:2002/AC:2004 Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione																						
Composizione/Contenuto Cloruri Solfati solubili in acido Zolfo totale Determinazione del contenuto di sostanza humica Contenuto totale d'acqua Stabilità di volume Assorbimento d'acqua Emissione di radioattività Rilascio di sostanze pericolose: Composti organici aromatici Aromatici policiclici Composti organici aromatici Idrocarburi C>12 Amianto Metalli pesanti Durabilità al gelo-disgelo Durabilità alla reattività alcali-silice Esame petrografico - UNI 11530 Prove su barre di malta - UNI 11504: espansione a 14 d (E%) Categorie di reattività	<table><tr><td>C_{TR}</td><td>0%</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>< 0,001%</td></tr><tr><td></td><td>< 0,05%</td></tr><tr><td></td><td>< 0,04%</td></tr><tr><td></td><td>Più chiaro (assente)</td></tr><tr><td></td><td>55,5%</td></tr><tr><td></td><td>0,3 %</td></tr><tr><td></td><td>18,06%</td></tr></table> C_{Ra-226} = 185,3 Bq/kg C_{Th-232} = 233 Bq/kg C_{K-40} = 1450 Bq/kg "I" (Indice di radioattività Dlgs n.101 del 31/07/2020) = 2,27 Inferiore ai limiti Tab.1 All. 5 alla parte quarta D.Lgs. 152/06 col. A <table><tr><td></td><td>3,6%</td></tr></table> Assenza di costituenti silicei potenzialmente reattivi agli alcali, quali quelli riportati nel prospetto 1 - Classe EP_I <table><tr><td></td><td>BM_{0,1}</td></tr><tr><td></td><td>RA₀</td></tr></table>	C_{TR}	0%		< 0,001%		< 0,05%		< 0,04%		Più chiaro (assente)		55,5%		0,3 %		18,06%		3,6%		BM _{0,1}		RA ₀
C_{TR}	0%																						
	< 0,001%																						
	< 0,05%																						
	< 0,04%																						
	Più chiaro (assente)																						
	55,5%																						
	0,3 %																						
	18,06%																						
	3,6%																						
	BM _{0,1}																						
	RA ₀																						

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da **Andrea Di Nardo**, rappresentante della Direzione
Milano (MI), 07/09/2026

Firma

