

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**DoP****N. 2026-01/a**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

POMICAL 0/8 lotto 01-2026

2. Usi previsti:

AGGREGATI LEGGERI PER CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE

3. Fabbricante:

EUROPOMICE S.r.l.

Sede Legale: Via Napo Torriani, 1 – 20124 – MILANO - MI

Sede Impianto: Località Poggio Nardecì – 58017 – PITIGLIANO – GR

Tel: 02-66981283

Fax: 02-6693582

Mail: info@europomice.it

4. Mandatario:

N.A.

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):

SISTEMA 2+

6a. Norme armonizzate:

EN 13055-1:2002 e EN 13055-1:2002/AC:2004

Organismo notificato:

CISMONDI SRL, n. 2905

7. Prestazione dichiarata

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	EN 13055-1:2002 e EN 13055-1:2002/AC:2004 Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
Numero certificato	2905-CPR-0035
Forma dei granuli	Poliedrica
Appiattimento	FI ₁₀
Granulometria	0/8
Massa volumica media in mucchio	0,55 Mg/m ³
Massa volumica dei granuli	1,33 Mg/m ³
Percentuale di granuli frantumati	90%
Resistenza alla Frammentazione/Frantumazione	1,34 N/mm ²
Percentuale superfici frantumate	C _C 85%
	C _{TC} 45%
	C _R 15%

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**DoP****N. 2026-01/a**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	EN 13055-1:2002 e EN 13055-1:2002/AC:2004 Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione																																		
Composizione/Contenuto Cloruri Solfati solubili in acido Zolfo totale Determinazione del contenuto di sostanza humica Contenuto totale d'acqua Stabilità di volume Assorbimento d'acqua Emissione di radioattività Rilascio di sostanze pericolose: Composti organici aromatici Aromatici policiclici Composti organici aromatici Idrocarburi C>12 Amianto Metalli pesanti Durabilità al gelo-disgelo Durabilità alla reattività alcali-silice Esame petrografico - UNI 11530 Prove su barre di malta - UNI 11504: espansione a 14 d (E%) Categorie di reattività	<table><thead><tr><th>C_{TR}</th><th>0%</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>< 0,001%</td></tr><tr><td></td><td>< 0,05%</td></tr><tr><td></td><td>< 0,04%</td></tr><tr><td></td><td>Più chiaro (assente)</td></tr><tr><td></td><td>54,45%</td></tr><tr><td></td><td>0,45%</td></tr><tr><td></td><td>18,9%</td></tr><tr><td colspan="2">C_{RA-226} = 185,3 Bq/kg</td></tr><tr><td colspan="2">C_{TR-232} = 233 Bq/kg</td></tr><tr><td colspan="2">C_{K-40} = 1450 Bq/kg</td></tr><tr><td colspan="2">"I" (Indice di radioattività Dlgs n.101 del 31/07/2020) = 2.27</td></tr><tr><td colspan="2">Inferiore ai limiti Tab.1 All. 5 alla parte quarta D.Lgs. 152/06 col. A</td></tr><tr><td></td><td>3,6%</td></tr><tr><td colspan="2">Assenza di costituenti silicei potenzialmente reattivi agli alcali, quali quelli riportati nel prospetto 1 - Classe EP_I</td></tr><tr><td></td><td>BM_{0,1}</td></tr><tr><td></td><td>RA₀</td></tr></tbody></table>	C _{TR}	0%		< 0,001%		< 0,05%		< 0,04%		Più chiaro (assente)		54,45%		0,45%		18,9%	C _{RA-226} = 185,3 Bq/kg		C _{TR-232} = 233 Bq/kg		C _{K-40} = 1450 Bq/kg		"I" (Indice di radioattività Dlgs n.101 del 31/07/2020) = 2.27		Inferiore ai limiti Tab.1 All. 5 alla parte quarta D.Lgs. 152/06 col. A			3,6%	Assenza di costituenti silicei potenzialmente reattivi agli alcali, quali quelli riportati nel prospetto 1 - Classe EP _I			BM _{0,1}		RA ₀
C _{TR}	0%																																		
	< 0,001%																																		
	< 0,05%																																		
	< 0,04%																																		
	Più chiaro (assente)																																		
	54,45%																																		
	0,45%																																		
	18,9%																																		
C _{RA-226} = 185,3 Bq/kg																																			
C _{TR-232} = 233 Bq/kg																																			
C _{K-40} = 1450 Bq/kg																																			
"I" (Indice di radioattività Dlgs n.101 del 31/07/2020) = 2.27																																			
Inferiore ai limiti Tab.1 All. 5 alla parte quarta D.Lgs. 152/06 col. A																																			
	3,6%																																		
Assenza di costituenti silicei potenzialmente reattivi agli alcali, quali quelli riportati nel prospetto 1 - Classe EP _I																																			
	BM _{0,1}																																		
	RA ₀																																		

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da **Andrea Di Nardo**, rappresentante della Direzione
Milano (MI), 07/09/2026

Firma

